

## Moplen HP456 J

### Опис продукту

**Moplen HP456J** – це поліпропілен, гомополімер. Поліпропілен загального призначення, дозволений для контакту з харчовими продуктами. Використовується для виробництва різних волокон, а також упаковки методом екструзії і термоформування.

### Характеристика продукту

<b>Метод переробки</b>	Екструзія, лиття, термоформування		
<b>Особливості продукту</b>	Містить добавку, що підвищує водостійкість		
<b>Типове використання</b>	різні волокна та упаковки		
<b>Країна виробництва</b>	Польща		
<b>Показники</b>	<b>Значення</b>	<b>Од. виміру</b>	
<b>Фізичні</b>			
показник текучості розплаву, (230°/2.16kg)	3,4	г/10 хв	
швидкість потоку розплаву	4,6	см <sup>3</sup> /10 хв	
Коефіцієнт усадки	1,9	%	
<b>Механічні</b>			
модуль пружності при розтягуванні	1500	мПа	
напруга при розтягуванні	34	мПа	
відносне подовження при розриві	>50	%	
відносне подовження при розтягуванні	10	%	
<b>Удар</b>			
ударна в'язкість по Шарпі з надрізом, (23°С)	4	кДж/м <sup>2</sup>	
ударна в'язкість по Шарпі без надрізу, (23°С)	190	кДж/м <sup>2</sup>	
<b>Жорсткість</b>			
Жорсткість при вдавненні кульки	74	мПа	
<b>Температура</b>			
Температура теплової деформації, (0,45 мПа)	85	°С	
Температура розм'якшення за Віка, (А 50)	154	°С	

За більш детальною інформацією звертайтеся за нашими контактами:

+38 032 240-50-25, 240-53-11, 240-48-19

